



Разбавитель TAIKOR Thinner 03

Произведено согласно ТУ 20.30.12-126-72746455-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

TAIKOR Thinner 03 – разбавитель для грунт-эмали TAIKOR Top 490, огнезащитных составов TAIKOR FP Epoxy и TAIKOR FP Graphite, теплоизолирующего состава TAIKOR FP Extra.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для разбавления полимерного материала TAIKOR, используемого для защиты бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- подходит для промывки окрасочного оборудования



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	-	-	Бесцветная или слегка желтая прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды	ТУ 20.30.12-126-72746455
Плотность, при температуре (23±2) °С	г/см ³	в пределах	0,830-0,880	ГОСТ 18995.1

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Объем вёдер	л	-	20	-
Масса нетто	кг	-	16	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед применением разбавителя TAIKOR Thinner и соответствующие материалы TAIKOR должны быть выдержаны при температуре не ниже +18 °С в течение суток.

TAIKOR Thinner добавляется для разбавления только после смешивания компонентов А и В полимерных материалов и выдержки их в течение 10-15 мин после смешения.

Стандартное количество разбавителя 5-10 % по массе материала. В отдельных случаях (по согласованию с технической службой ТехноНИКОЛЬ) допускается разбавление до 15-20 % по массе и более. Допустимое количество разбавителя в каждом случае необходимо смотреть в технических листах и инструкциях на отдельные материалы и системы TAIKOR.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование материала должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от минус 30 °С до плюс 35 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.30.22.220

КСР: 20.59.59.900.14.5.09.06-0011-000

ТН ВЭД: 3814 00 1000

ФСБЦ: 14.5.09.06-0011

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрячика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

