


УТВЕРЖДАЮ



Директор
НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана


В.И. Крылов
2023 г.

ПРОТОКОЛ № 4
ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МАТЕРИАЛОВ
от 04.04.2023

г. Москва
2023

Испытания проводились сотрудниками акустической лаборатории МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012 «Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума» с целью определения акустических индекса снижения ударного шума материалом Izogertz Floor Protect в лабораторных условиях.

Район (место) проведения: МФ ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», г. Мытищи.

Даты проведения: 10 марта – 2 апреля 2023 г.

Лица, подтверждающие испытания:

Директор НИИ ЭМ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Руководитель акустической лаборатории
Инженер акустической лаборатории

 В.И. Крылов
 М.В. Иванов
 С.С. Тотунов

1 Основные сведения

1.1 Основные сведения об исследуемом объекте:

Объекты исследования:

- звукоизоляционная плита «Izogertz Floor Protect» (толщина 20 мм) из базальтового волокна плотностью 115 кг/м³, уложенного на железобетонной плите перекрытия толщиной 140 мм и покрытый бетонной стяжкой с поверхностной плотностью 80-100 кг/м² толщиной 40 мм:

- звукоизоляционная минеральная плита «Izogertz Floor Protect С-20» (толщина 20 мм) из штапельного стекловолокна плотностью 90 кг/м³, уложенного на железобетонной плите перекрытия толщиной 140 мм и покрытый бетонной стяжкой с поверхностной плотностью 80-100 кг/м² толщиной 40 мм.

1.2 Замена объектов исследования при проведении испытаний в соответствии с техническим заданием не предусмотрена.

2 Методика испытаний и обработки измерений

2.1 При проведении испытаний согласно ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012 «Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума» были выполнены следующие условия:

- Испытательная камера представлена в виде двух смежных по вертикали реверберационных помещений, изолированных друг от друга;

- В проеме 5,2 x 2,5 м установлена стандартная железобетонная плита перекрытия толщиной 140 мм;

- Источником ударного шума является специальная ударная машина фирмы «Bruel & Kjaer»;

- Величины снижения ударного шума определялись на основе разности уровней ударного шума, возникающих под перекрытием в камере низкого уровня при установке вначале ударной машины на плиту перекрытия, а затем на конструкцию «плавающего пола» (результаты расчетов представлены в Приложении 1).

3 Условия проведения испытаний

3.1 Испытания проводились в следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха: 23,9 °С;
- относительная влажность: 14 %;
- атмосферное давление: 101,14 кПа;

4 Средства измерений, используемые при испытаниях

4.1 При проведении испытаний использовались средства измерений, указанные в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование	Метрологические характеристики СИ	Номер свидетельства и дата следующей поверки
1	Многоканальный анализатор-генератор фирмы Bruel&Kjaer типа LanXI с системой управления: iPad с ПО Sonoscout вер. 1.06.395	Диапазон частот от 0 до 25,6 кГц Предел допускаемой основной относительной погрешности на частоте 1кГц: ± 0,05 дБ Неравномерность АЧХ не более ±0,1 дБ Собственный шум не более 150 мкВ Рабочий диапазон температур от -5 до +40°С Допустимая относительная влажность не более 93%	С-ВХН/30-05-2023/249848450 до 29.05.2024
2	Микрофон измерительный конденсаторный фирмы РСВ 378С01	Уровень чувствительности по звуковому давлению -23,7±2,0 дБ относительно 1 В/Па Диапазон частот от 12 до 20000 Гц Уровень собственных шумов не более 20 дБ(А) Верхний предел динамического диапазона по звуковому давлению при коэффициенте нелинейных искажение не более 3%: 146 дБ относительно 20 мкПа. Рабочий диапазон температур: от -10 до +50 °С Рабочий диапазон влажности окружающего воздуха: до 90% без конденсации при температуре +40°С	28/98/2/321-2022 до 15.07.2023

5 Результаты испытаний

В результате проведения испытаний были получены значения характеристик материала, представленные в таблице 2 и приложении 1:

Таблица 2

№	Характеристика	Полученное значение
1	<i>Индекс улучшения изоляции ударного шума (материал Floor Protect 20 мм)</i>	$\Delta L_{nw} = 34$ дБ
2	<i>Индекс улучшения изоляции ударного шума (материал Floor Protect C-20 20 мм)</i>	$\Delta L_{nw} = 40$ дБ

6 Заключение

По результатам проведенных испытаний установлено, что конструкция плавающего пола с звукоизоляционными материалами Izogertz Floor Protect и Izogertz Floor Protect C-20 толщиной 20 мм позволяет обеспечить высокие изоляционные свойства от ударного шума.

Применение звукоизоляционных прокладок из уложенных в один слой материалов «Izogertz Floor Protect», «Izogertz Floor Protect C-20» толщиной 20 мм (без нагрузки) соответственно в конструкциях перекрытий с «плавающими» стяжками, имеющими поверхностную плотность 80-100 кг/м², обеспечивают улучшение индекса ударного шума ΔL_{nw} , на 34, 40 дБ соответственно.

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» материалы Izogertz Floor Protect толщиной 20 мм (без нагрузки) могут быть использованы в домах жилых, общественных и производственных зданий в конструкциях «плавающего» пола в помещениях с высокими требованиями к изоляции ударного шума.

Руководитель акустической лаборатории

М.В. Иванов

Инженер акустической лаборатории

С.С. Тотунов

Частотные характеристики (1/3 октавные полосы частот) уровней ударного шума конструкции плавающего пола: стяжка 40 мм, уложенной на звукоизоляционные материалы Izogertz Floor Protect.

Частота, Гц	Приведенный уровень ударного шума под перекрытием L_n для конструкций пола		
	Перекрытие L_{n0} , дБ	Плавающий пол с материалом Izogertz Floor Protect L_n , дБ	Плавающий пол с материалом Izogertz Floor Protect C-20 L_n , дБ
100	65,4	48,6	61,0
125	65,2	47	56,2
160	65,4	46,1	54,1
200	65,4	43,5	48,5
250	64,3	42,1	40,5
315	66,5	43	41,8
400	68,7	43,6	39,9
500	69,8	44,2	40,4
630	71,2	43	41,1
800	72,1	42,5	38,7
1000	72,8	43,3	38,3
1250	72,6	40,2	36,9
1600	72,8	37,9	35,7
2000	72,5	36,8	33,2
2500	72,0	35	29,5
3150	72,0	29,9	27,9
Индекс приведенного уровня ударного шума L_{nw} , дБ	78	44	36

Результаты определения частотных характеристик улучшения изоляции ударного шума и индекса улучшения изоляции ударного шума

Частота, Гц	Улучшение изоляции ударного шума покрытием Izogertz Floor Protect , дБ	Улучшение изоляции ударного шума покрытием Izogertz Floor Protect C-20, дБ
100	16,8	19
125	18,2	16,8
160	19,3	19,6
200	21,9	25,9
250	22,2	28,4
315	23,5	33,7
400	25,1	35,4
500	25,6	36,8
630	28,2	37,4
800	29,6	36,7
1000	29,5	41,8
1250	32,4	44
1600	34,9	44,5
2000	35,7	50,0
2500	37,0	58,3
3150	42,1	61,8
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔL_{pw} , дБ	34	40

Исполнитель работы:



С.С. Тотунов